



KARTA TECHNICZNA

AKRYLKA LAZURA
lakier lamperyjny

OPIS PRODUKTU:
AKRYLKA LAZURA jest akrylowym, wodorozcieńczalnym lakierem lamperyjnym, ochronno-dekoracyjnym stosowanym wewnątrz pomieszczeń na powierzchnie uprzednio pomalowane farbami ściennymi. **AKRYLKA LAZURA** oparta jest na nowoczesnych surowcach niezawierających szkodliwych substancji.

ZAKRES STOSOWANIA:
AKRYLKA LAZURA stosowany wszędzie tam gdzie chcemy uzyskać łatwe do utrzymania w czystości, w pełni odporne na szorowanie powierzchnie.
AKRYLKA LAZURA polecana jest głównie do pomieszczeń intensywnie użytkowanych takich jak: korytarze, pokoje, klatka schodowa oraz do obiektów użyteczności publicznej, tj. szkoły, przedszkola, obiekty służby zdrowia.
AKRYLKA LAZURA doskonale nadaje się do malowania lamperii.
AKRYLKA LAZURA można łączyć z brokatem co daje ciekawy efekt dekoracyjny.

- WŁAŚCIWOŚCI:**
- Powłoka **AKRYLKI LAZURY** charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża, wysoką twardością, odpornością na szorowanie
 - Powłoka **AKRYLKI LAZURY** wydobywa głębie i nasycenie koloru nadając satynowe wykończenie
 - **AKRYLKA LAZURA** jest w wersji satynowej i matowej

Własności wyrobu	
lepkość (wiskozymetr Brookfielda 5/100 w temp 20 ± 2°C) [mPas]	min. 2000
Gęstość [g/cm³]	najwyżej 1,1
zawartość substancji stałych	minimum 30 %
czas schnięcia powłoki w temperaturze 20 ± 2 °C i wilgotności względnej powietrza 55 ± 5 %, [h]	2
Odporność powłoki na szorowanie na mokro	klasa 1
Połysk	
Dla wersji satyna	38
Dla wersji mat	10

SPOSÓB STOSOWANIA:

Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być czyste, dokładnie oczyszczone z pyłu, suche, pozbawione tłustych plam. Powierzchnie wcześniej pomalowane farbami odpornymi na szorowanie odtłuścić poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących, następnie wodą i wysuszyć.

Przed malowaniem AKRYLKĘ LAZURĘ dokładnie wymieszać.

Do AKRYLKI LAZURY można dodać brokat. W tym celu należy go wsypać i zamieszać. W trakcie malowania wyrób w opakowaniu co jakiś czas trzeba zamieszać. Wykonać należy próbe malowania w niewidocznym miejscu.

AKRYLKĘ LAZURĘ nanosić pędzlem, wałkiem, natryskiem.

Zalecana ilość warstw 1. W razie konieczności można nałożyć 2 warstwy. Drugą warstwę nakładać po 2 godzinach.

Malowanie AKRYLKĄ LAZURĄ prowadzić w temperaturze co najmniej 10°C, a najkorzystniej w temperaturze 20 ± 5°C.

Do mycia narzędzi malarskich używać wody.

WYDAJNOŚĆ:

Przy jednokrotnym malowaniu: do 10 m² z 1 litra

OKRES GWARANCJI:

24 miesiące od daty produkcji w fabrycznie zamkniętych opakowaniach.

Wyrób przechowywać w temperaturze minimum + 5 °C.

WSKAZÓWKI BHP I P.POŻ.:

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P102: Chronić przed dziećmi.

P103: Przed użyciem przeczytać etykietę.

P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie.

Informacja uzupełniająca:

EUH208: Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

BDO: 000033027

NORMY, ATESTY, BADANIA, LZO:

OBOWIĄZUJĄCA NORMA: ZN/ 2014/ AKSIL-3

Zgodność z normą PN EN 13300:2023-04

Wyrób posiada atest PZH

Limit zawartości LZO dla tego produktu: (Kat. A/e/FW): 130g/l (2010).

Produkt zawiera poniżej 130g/l.

OPAKOWANIA:

Opakowania z tworzywa sztucznego o pojemności: 1l, 5l, 10l lub inne uzgodnione z odbiorcą



**Fabryka Specjalistycznych
Wyrobow Lakierowych Sp. z o.o.**

Pustków 363D, 39-205 Pustków
tel. 14 682 76 14, aksil.aksil.pl
www.aksil.pl