



KARTA TECHNICZNA

LAKOBEJCA-TOY

wodorozcieńczalna, akrylowa

OBOWIĄZUJĄCA NORMA: ZN/ 2001/ AKSIL-4

SGS Test Report No. BTO 104295-1a (EKOAKRYLIK, EKOAKRYLKA, LAKOBEJCA-TOY) na zgodność z europejską normą EN 71:3 dla zabawek.

OPIS PRODUKTU:

LAKOBEJCA-TOY jest ekologicznym, jednoskładnikowym, wodorozcieńczalnym wyrobem opartym na nowoczesnych surowcach, nie emituje do otoczenia szkodliwych substancji.

ZAKRES STOSOWANIA:

LAKOBEJCA-TOY przeznaczona jest do ochronnego i dekoracyjnego malowania elementów drewnianych i drewnopochodnych wewnątrz pomieszczeń.

LAKOBEJCA-TOY produkowana jest również w wersji wzmocnionej stosowanej do wymalowań zewnętrznych takich jak: piaskownice dla dzieci, domki kolorowe itp.

LAKOBEJCA-TOY można malować meble dla dzieci i zabawki dla dzieci. **LAKOBEJCA-TOY** odpowiada wymaganiom normy PN EN-71:3-Bezpieczeństwo zabawek.

LAKOBEJCA-TOY można malować regały i półki sklepowe mające kontakt z żywnością (w opakowaniach jednostkowych).

LAKOBEJCA-TOY posiadała atest PZH Zakładu Badania Żywności i Przedmiotów Użytku i można nią malować zabawki i meble dzieciinne, regały i półki sklepowe mające kontakt z żywnością (w opakowaniach jednostkowych).

WŁAŚCIWOŚCI:

- **LAKOBEJCA-TOY** jest jednoskładnikowym, ekologicznym, wodorozcieńczalnym wyrobem
- **LAKOBEJCA-TOY** daje dekoracyjno–ochronne, barwne, niekryjące (z widocznym rysunkiem drewna) powłoki
- **LAKOBEJCA-TOY** charakteryzuje się odpornością na wodę, alkohol
- **LAKOBEJCA-TOY** produkuje się w podstawowych kolorach według zakładowej karty kolorów: czerwony, zielony, niebieski, żółty, biały, mocca i mocca mahoń. Na życzenie Klientów produkujemy **LAKOBEJCE-TOY** w wybranych kolorach z kart RAL, NCS i PANTONE
- Połysk **LAKOBEJCY-TOY** uzyskuje się poprzez przecieranie flanelową szmatką

WŁASNOŚCI:

Własności wyrobu	
lepkość mierzona kubkiem wypływowym Ø4 w temp. $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$	10-13 s
gęstość	najwyżej 1,1 g/cm ³
czas schnięcia powłoki w temperaturze $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$ i wilgotności względnej powietrza $55 \pm 5\%$ wstępne wysychanie suchość do pakowania	2 godz. 8 godz.
pH	8,6
zawartość części stałych	ok. 17%

SPOSÓB STOSOWANIA:

Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnie przeznaczone do malowania przeszlifować papierem ściernym drobnoziarnistym i dokładnie odpylić. Miejsca zażywiczone podłożyć drewnianych przemyć benzyną ekstrakcyjną.

Malowanie:

Przed użyciem LAKOBEJCĘ-TOY dokładnie wymieszać. Na oczyszczonej powierzchni nanosić LAKOBEJCĘ-TOY pędzlem lub najbardziej korzystnie – przez zanurzenie.

Do mycia narzędzi malarskich należy używać wody.

Malowanie prowadzić w temperaturze, co najmniej 10°C , a najkorzystniej w temperaturze $20 \pm 5^{\circ}\text{C}$.

WYDAJNOŚĆ:

Około 8-10 m² z 1 litra przy metodzie zanurzeniowej

Około 10 - 12 m² z 1 litra przy nanoszeniu pędzlem

OKRES GWARANCJI:

12 miesięcy od daty produkcji w fabrycznie zamkniętych opakowaniach.

Wyrób przechowywać w temperaturze minimum $+ 5^{\circ}\text{C}$.

WSKAZÓWKI BHP I P.POŻ.:

Wyrób niepalny.

Wyrób jest wodorozcieńczalny, bezpieczny w użyciu.

Wyroby przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Pomieszczenia należy wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.

Limit zawartości LZO dla tego produktu: (Kat. A/e/FW): 130 g/l (2010).

Produkt zawiera poniżej 130 g/l

OCHRONA ŚRODOWISKA:

Resztki płynnego produktu :

Nie usuwać do kanalizacji. Rozważyć możliwość wykorzystania. W przypadku gdy nie jest to możliwe unieszkodliwić zgodnie z obowiązującymi przepisami (przekazać specjalistycznym firmom).

Odpad opakowaniowy:

Puste opakowanie, po dokładnym oczyszczeniu przekazać do ponownego wykorzystania lub do likwidacji odpadu.

BDO: 000033027

OPAKOWANIA:

Opakowania z tworzywa sztucznego o pojemności: 5l, 10l, 20l, lub inne uzgodnione z odbiorcą.



AKSIL *Fabryka Specjalistycznych
Wyrobow Lakierowych sp.z o.o.*

39-205 Pustków, Pustków 363D tel.(+48) 14 682 76 14 w.21

www.aksil.pl; e-mail: aksil@aksil.pl