KARTA TECHNICZNA

RUSZTOMAL KONCENTRAT
DO RUSZTOWAŃ DREWNIANYCH
wodorozcieńczalny, akrylowy

OPIS PRODUKTU:
RUSZTOMAL KONCENTRAT oparto na wodnej dyspersji żywicy akrylowej posiadającej zdolność penetracji w głąb podłoża oraz zawiera środki ochronne dla drewna i woski nadające hydrofobowość powłoce i zabezpieczające drewno przed warunkami atmosferycznymi i promieniowaniem UV.

ZAKRES STOSOWANIA:
RUSZTOMAL KONCENTRAT przeznaczony jest do zabezpieczenia drewnianych elementów rusztowań narażonych na działanie zmiennych warunków atmosferycznych.

WŁAŚCIWOŚCI:
- jest wodorozcieńczalnym, akrylowym wyrobem.
- odpowiedni dobór składników powoduje penetracje impregnatu
- zawiera środki ochronne dla drewna oraz woski nadające hydrofobowość powłoce i zabezpieczające drewno przed warunkami atmosferycznymi i promieniowaniem UV
- produkowany jest standardowo w kolorze czerwonym, żółtym i wiśniowym oraz na życzenie klienta w kolorach zgodnych z kartami kolorów RAL i NCS lub wzorcami.

WŁASNOŚCI:

Własności wyrobu	
lepkość mierzona kubkiem wypływowym Ø4 w temp. 20 ± 2°C	**15 ±4 s**
gęstość	**1,02±0,02 g/cm^3**
Ilość nakładanych warstw	**1**
pH	**8,5- 9,2**
Kolorystyka	**Żółty, czerwony, wiśniowy**

SPOSÓB STOSOWANIA:
Powierzchnia drewniana musi być czysta i sucha, wilgotność drewna poniżej 20 %. Warunki otoczenia w trakcie aplikacji: temperatura powietrza powinna wynosić przynajmniej +5 ºC, a wilgotność powietrza powinna być poniżej 65 %.
Wyrób przeznaczony jest do czystych powierzchni drewnianych. W przypadku malowania renowacyjnego uprzednio pomalowanych podestów należy wykonać próbę wchłaniania i wysychania wyrobu na takim podłożu. Podest powinien wyschnąć i nie brudzić rąk przy przekładaniu. Tylko takie podesty można przekazać do montażu.

RUSZTOMAL KONCENTRAT należy rozcieńczyć wodą w stosunku 1:1.
Przed malowaniem i w trakcie malowania wyrób należy dokładnie mieszać w celu zapewnienia jednorodnej barwy.
RUSZTOMAL nanosi się na drewno metodą zanurzeniową lub za pomocą pędzla. Wystarcza jednokrotne malowanie aby uzyskać żądany kolor oraz zapewnić ochronę drewna.
Narzędzia myć wodą.

Nie zlewać i nie przechowywać niezużytego wyrobu po rozcieńczeniu wodą.

WYDAJNOŚĆ:

8- 10 m^2 z 1 litra RUSZTOMAL KONCENTRATU (po rozcieńczeniu wodą) przy metodzie zanurzeniowej
10 - 12 m^2 z 1 litra RUSZTOMAL KONCENTRATU (po rozcieńczeniu wodą) przy malowaniu pędzlem

---

OKRES GWARANCJI:

12 miesięcy od daty produkcji w fabrycznie zamkniętych opakowaniach.
RUSZTOMAL przechowywać w temperaturze minimum + 5°C. Chronić przed zamarzaniem.

WSKAZÓWKI BHP I P.POŻ.

Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę
Chronić przed dziećmi
Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody
Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie
Rozporządzenie (WE) nr 528/2012: zawiera środki konserwujące, w celu ochrony pierwotnych właściwości wyrobów poddanych.
Zawiera Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroksymetylo)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1 H, 3H)-dion, masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1), Pirytionian cynku, Butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu, oktylinon (ISO), bronopol (INN), 1,2-benzoizotiazol-3(2H)

NORMY, ATESTY, APROBATY, BADANIA:

OBOWIĄZUJĄCA NORMA: ZN/ 2001 / AKSIL – 2
Limit zawartości LZO dla tego produktu: (Kat. A/e/FW): 130 g/l (2010).
Produkt zawiera poniżej 130 g/l

OCHRONA ŚRODOWISKA

Resztki płynnego produktu :
Nie usuwać do kanalizacji. Unieszkodliwić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Odpad opakowaniowy:
Puste opakowanie, po dokładnym oczyszczeniu przekazać do ponownego wykorzystania lub do likwidacji
BDO: 000033027

OPAKOWANIA:

Opakowania z tworzywa sztucznego o pojemności: 1000l, 150l, 20l, 10l, 5l

AKSIL Fabryka Specjalistycznych Wyrobów Lakierowych sp.z o.o.

39-205 Pustków, Pustków 363D tel.(+48) 14 682 76 14 w.21
www.aksil.pl; e-mail: aksil@aksil.pl