



KARTA TECHNICZNA

SILWOODEX

BEZBARWNY DO DREWNA

wodorozcieńczalny, akrylowo-silikonowy

hydrofobizujący

OBOWIĄZUJĄCA NORMA: ZN/ 2004 / AKSIL – 2

Limit zawartości LZO: (Kat. A.E FW): 130 g/L (2010); wyrób zawiera poniżej 130 g/l

OPIS PRODUKTU:

SILWOODEX oparto na wodnej dyspersji żywicy akrylowej posiadającej zdolność penetracji w głąb podłoża. Wyrób zawiera środki ochronne drewna oraz woski nadające hydrofobowość powłoce.

ZAKRES STOSOWANIA:

SILWOODEX przeznaczony jest do zabezpieczenia drewna narażonego na działanie czynników zewnętrznych.

SILWOODEX przeznaczony jest głównie do malowania mebli ogrodowych i galanterii ogrodowej takiej jak pergole, altany, płoty oraz do malowania drewnianych okładzin domów

Ze względu na obecność silikonowego środka hydrofobizującego polecamy stosować w miejscach szczególnie narażonych na wilgoć.

WŁAŚCIWOŚCI:

- **SILWOODEX** jest ekologiczny, jednoskładnikowy
- **SILWOODEX** jest oparty na drobnocząsteczkowej żywicy akrylowej, która powoduje głęboką penetrację w podłoże.
- **SILWOODEX** zawiera środki ochronne zwiększające trwałość drewna
- Dodatek środka silikonowego podwyższa odporność na wilgoć
- **SILWOODEX** produkowany jest w wersji bezbarwnej

WŁASNOŚCI:

Własności wyrobu	
lepkość mierzona kubkiem wypływowym Ø4 w temp. 20 ± 2°C	10 - 15 s
gęstość	najwyżej 1,1 g/cm³
czas schnięcia powłoki w temperaturze 20 ± 2°C i wilgotności względnej powietrza 55 ± 5 %	5 godz.
zawartość części stałych	ok. 15%
pH	8,7

SPOSÓB STOSOWANIA:

SILWOODEX nanosi się na czyste surowe drewno metodą zanurzeniową lub za pomocą pędzla, wałka malarskiego, bądź natryskiem. Powierzchnie przeznaczone do malowania należy przeszlifować i dokładnie oczyścić z pyłu. Podłoże powinno być suche, pozbawione tłustych i żywicznych plam. Malowanie lakierem prowadzić w temperaturze co najmniej 10⁰ C, a najkorzystniej w temperaturze 20⁰ ± 5⁰ C a wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 85%. Wilgotność drewna powinna wynosić maksymalnie 16%. Można malować dwukrotnie.

Tak naniesiony SILWOODEX stanowi końcowe ochronno-dekoracyjne wykończenie elementów drewnianych. Przed użyciem SILWOODEX dokładnie wymieszać.

W przypadku wymalowań wewnątrz pomieszczeń należy pomieszczenie wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu

Narzędzia myć wodą.

WYDAJNOŚĆ:

8- 10 m² z 1 litra wyrobu przy metodzie zanurzeniowej

10 - 12 m² z 1 l wyrobu przy malowaniu pędzlem

OKRES GWARANCJI:

12 miesięcy od daty produkcji w fabrycznie zamkniętych opakowaniach.

Wyrób przechowywać w temperaturze minimum + 5°C.

WSKAZÓWKI BHP I P.POŻ.

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Chronić przed dziećmi

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy

OCHRONA ŚRODOWISKA:

Resztki płynnego produktu:

Nie usuwać do kanalizacji. Unieszkodliwić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Opad opakowaniowy:

Puste opakowanie, po dokładnym oczyszczeniu przekazać do ponownego wykorzystania lub do likwidacji

BDO: 000033027

OPAKOWANIA:

Opakowania z tworzywa sztucznego o pojemności: 20l, 10l, 5l.



AKSIL *Fabryka Specjalistycznych
Wyrobow Lakierowych sp.z o.o.*

39-205 Pustków, Pustków 363D tel.(+48) 14 682 76 14 w.21

www.aksil.pl; e-mail: aksil@aksil.pl