



OPIS PRODUKTU:

AKSIKOR OGRODZENIE jest nowoczesną gruntoemalią przeznaczoną do antykorozyjnego i dekoracyjnego malowania przedmiotów stalowych, ocynkowanych i aluminiowych. Szczególnie polecana jest do malowania bram, płotów, ogrodzeń, balustrad, mebli ogrodowych. Do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych.

WŁAŚCIWOŚCI:

- łatwa w użyciu, nie wymaga rozcieńczalnika, a narzędzia myje się wodą
- w przeciwieństwie do farb rozpuszczalnikowych nie wydziela szkodliwych oparów i przykrego zapachu i jest nieszkodliwa dla wykonawcy
- trwała ochrona antykorozyjna
- powłoka odporna na promieniowanie UV i trudne warunki atmosferyczne
- długotrwały efekt dekoracyjny
- powłoka półmatowa
- dostępna jest w 4 kolorach oraz kolorowana zgodnie ze wzornikami RAL i NCS po uzgodnieniu

Własności wyrobu	
lepkość mierzona kubkiem DIN 6 mm w temp. $22 \pm 2^\circ\text{C}$, s	65-80
Gęstość w temp. $23 \pm 0,5^\circ\text{C}$, g/cm^3	najwyżej 1,25
czas schnięcia powłoki w temperaturze $22 \pm 2^\circ\text{C}$ i wilgotności względnej powietrza $55 \pm 2\%$ <ul style="list-style-type: none">• schnięcie powierzchniowe – pyłosuchość [h]• nakładanie następnej warstwy [h]	1 3
Ilość nakładanych warstw	2
Zalecana grubość powłoki „na sucho”, μm	40-60
Połysk	15-17

SPOSÓB STOSOWANIA:

Przygotowanie podłoża:

Podłoże do malowania musi być suche, czyste i odtłuszczone.

Kolejność wykonywanych czynności zależy od rodzaju i stanu powierzchni podłoża.

Usunięcie grubej warstwy rdzy: - usunąć mechanicznie za pomocą szlifowania bezpośrednio grubej warstwy rdzy i następnie odpylić.

Usunięcie nietrwałych powłok malarskich: - usunąć słabo przylegającą, starą, uszkodzoną, słabo przyczepną do podłoża powłokę malarską poprzez skrobanie szpachelką budowlaną lub szczotką drucianą, szlifowania itp., i następnie odpylić.

Gładkie i błyszczące powierzchnie wcześniej malowane: - nadać szorstkość powierzchni za pomocą np. papieru ściernego i odpylić.

Usunięcie zabrudzeń, odtłuszczenie: - zabrudzenia z powierzchni metalu usunąć za pomocą rozpuszczalnika do odtłuszczania metalu

Uwaga! Odpowiednie przygotowanie podłoża przed malowaniem jest istotne dla uzyskania pełnych właściwości powłoki.

Malowanie:

Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać w opakowaniu.

AKSIKOR OGRODZENIE należy nakładać przy pomocy pędzla, wałka lub natrysku. Zaleca się nałożyć 2-3 warstw. Następną warstwę nakładać po upływie około 3 godzin

Uwaga: W przypadku malowania AKSIKOREM OGRODZENIE w jasnym kolorze na podłożu o intensywnym ciemnym zabarwieniu może być potrzeba nałożenia 3 warstw farby.

Prace malarskie prowadzić w temperaturze powietrza i podłoża od +10°C do +30°C oraz wilgotności względnej powietrza do 80%. Temperatura podłoża powinna być wyższa co najmniej o 3°C od temperatury punktu rosy. Prace malarskie prowadzić w odpowiednich warunkach atmosferycznych (brak mgły, deszczu, śniegu). Należy odpowiednio planować prace w upalne dni.

Narzędzia myć wodą.

WYDAJNOŚĆ:

Wydajność do 10m² z 1 litra przy jednokrotnym malowaniu. Wydajność praktyczna uzależniona jest od wielu czynników, takich jak rodzaj podłoża, faktura, kolor oraz rodzaju użytego narzędzia i metody aplikacji.

OKRES GWARANCJI:

12 miesięcy od daty produkcji w fabrycznie zamkniętych opakowaniach.

Wyrób przechowywać w temperaturze od +5°C do +30°C.

Chronić przed mrozem.

WSKAZÓWKI BHP I P.POŻ.

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P102: Chronić przed dziećmi.

P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochrona dróg oddechowych/ochronę oczu/obuwie ochronne..

P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.

P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie.

Informacja uzupełniająca:

Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1).

EUH211: Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Substancje, które mają wpływ na klasyfikację

Masa reakcyjna bis (1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperydylo) sebacynianu i 1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperydylo sebacynianu metylu

UFI: 0RT2-M036-V00W-33S9

NORMY, ATESTY, BADANIA, LZO:

Obowiązująca norma: ZN/ 2023/ AKSIL-1

Limit zawartości LZO dla tego produktu: (Kat. A/i/FW): 140g/l (2010).

Produkt zawiera poniżej 140g/l.

OPAKOWANIA:

Opakowania metalowe: 0,75 l



AKSIL *Fabryka Specjalistycznych
Wyrobów Lakierowych sp.z o.o.*

39-205 Pustków, Pustków 363D tel.(+48) 14 682 76 14

www.aksil.pl; e-mail: aksil@aksil.pl

BDO: 000033027