



OPIS PRODUKTU:

WIKLINEX-PODKŁAD jest jednoskładnikowy wodorozcieńczalnym koncentratem opartym na wysokojakościowych żywicach dyspersyjnych.

ZAKRES STOSOWANIA:

WIKLINEX-PODKŁAD stosowany jest jako pierwsza warstwa pod emalie kryjące do wikliny **WIKLINEX EMALIA**. Podkład zabezpiecza przed migracją składników wikliny do emalii i zapobiega żółknięciu białej emalii i emalii w kolorach pastelowych.

WŁAŚCIWOŚCI:

Podkład jest jednoskładnikowym, wodorozcieńczalnym wyrobem. Posiada zdolność blokowania migracji składników wikliny do powłoki, dzięki czemu zapobiega żółknięciu emalii w kolorach jasnych.

WŁASNOŚCI:

Własności wyrobu	
lepkość mierzona kubkiem wypływowym Ø4 w temp. 20 ± 2°C	25 - 40 s
gęstość	najwyżej 1,2 g/cm ³
czas schnięcia powłoki w temperaturze 20 ± 2°C i wilgotności względnej powietrza 65 ± 5 %	1 godz.
Wygląd powłoki	Po wyschnięciu powstaje jednolita, zabiłona powłoka
pH	4 - 5.
Zawartość substancji stałych	ok. 28%

SPOSÓB STOSOWANIA:

Podkład pod emalię do wikliny jest koncentratem, który przed użyciem należy rozcieńczyć wodą w stopniu zależnym od metody nanoszenia:

*do nanoszenia metodą natrysku należy rozcieńczyć wodą w ilości ok. 30 %. Uzyskuje się pierwsze krycie.

* do metody zanurzeniowej wyrób należy rozcieńczyć wodą w stosunku 1:1. Krycie wtedy jest mniejsze, niemniej zwiększa przyczepność emalii do podłoża.

Na tak przygotowaną powierzchnię po czasie niezbędnym do przeschnięcia podłoża-2 godziny w zależności od temperatury i wilgotności otoczenia) nanieść EMALIĘ-WIKLINEX w kolorze białym lub w odcieniach pastelowych.

Do mycia urządzeń malarskich należy używać wody.

Malowanie prowadzić w temperaturze co najmniej 10°C, a najkorzystniej w temperaturze 20 ± 5°C.

Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszać.

WYDAJNOŚĆ:

Około 7-8 m² z 1 litra.

OKRES GWARANCJI:

12 miesięcy od daty produkcji w fabrycznie zamkniętych opakowaniach.

Wyrób przechowywać w temperaturze nin. + 5°C.

WSKAZÓWKI BHP I P.POŻ.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

Brak danych

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P102: Chronić przed dziećmi.

P103: Przed użyciem przeczytać etykietę.

P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie.

Informacja uzupełniająca:

EUH208: Zawiera Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

BDO: 000033027

NORMY, ATESTY, APROBATY, BADANIA:

OBOWIĄZUJĄCA NORMA: ZN / 2003 / AKSIL – 2

Limit zawartości LZO dla tego produktu: (Kat. A/d/FW): 130 g/l (2010).

Produkt zawiera poniżej 130 g/l

OPAKOWANIA:

Opakowania z tworzywa sztucznego o pojemności: 10l, 20l, lub innych uzgodnionych z odbiorcą.



**Fabryka Specjalistycznych
Wyrobow Lakierowych Sp. z o.o.**

Pustków 363D, 39-205 Pustków
tel. 14 682 76 14, aksil.aksil.pl
www.aksil.pl