



OPIS PRODUKTU:

AKSILBET LAZURA NA BETONOWE DREWNO jest akrylową, wodorozcieńczalną lazurą kolorową do ochronno-dekoracyjnych wymalowań. Oparta jest na nowoczesnych surowcach gwarantujących najwyższą jakość.

ZAKRES STOSOWANIA:

AKSILBET LAZURA NA BETONOWE DREWNO przeznaczona jest do:

- malowania ogrodzeń betonowych wykonanych z betonu z odcisniętą strukturą drewna
 - renowacji elastycznych desek elewacyjnych
 - renowacji tynków modelowych wykonanych masami imitujących naturalny wygląd drewna
- Może być stosowana na zewnątrz i wewnątrz.

WŁAŚCIWOŚCI:

- podkreśla wizualny efekt deski
- dostępny w najpopularniejszych kolorach drewna
- trwały i stabilny kolor odporny na działanie promieni UV
- wysoka odporność na czynniki atmosferyczne
- lekko satynowy połysk

WŁASNOŚCI:

Własności wyrobu	
gęstość w temp. $23 \pm 0,5^{\circ}\text{C}$, g/cm^3	najwyżej 1,05
połysk	przy kącie $60^{\circ} < 10-12$ satyna
czas schnięcia powłoki w temperaturze $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ i wilgotności względnej powietrza $55 \pm 2 \%$ <ul style="list-style-type: none">• stopień 3, najwyżej [h]	3

SPOSÓB STOSOWANIA:

Przygotowanie podłoża:

Podłoża przeznaczone do malowania powinny być suche, nośne, czyste, bez kurzu, tłustych plam i innych zanieczyszczeń wpływających na przyczepność produktu.

Przygotowanie wyrobu:

Produkt jest gotowy do użycia. Przed rozpoczęciem nakładania należy bardzo dokładnie wymieszać. W przypadku różnych partii produkcyjnych danego koloru połączyć w większym pojemniku i dokładnie wymieszać. Nie rozcieńczać.

Nanoszenie:

Nanosić pędzlem lub wałkiem. Zalecamy aplikację pędzlem, daje to możliwość uzyskania charakterystycznych smug imitujących naturalne bejcowane drewno. Wyrób należy nakładać na suchą powierzchnię cienką warstwą w temperaturze otoczenia od +10°C do 25°C przy wilgotności powietrza do 70 %. Podłoże musi mieć temperaturę wyższą o 3°C od temperatury punktu rosy.

Po nałożeniu pierwszej warstwy, kolejną nanieść po wyschnięciu poprzedniej, krótki czas schnięcia pozwala na nałożenie kolejnej warstwy już po 2 - 4 godzinach.

Ostateczny efekt dekoracyjny uzależniony jest od sposobu aplikacji, chłonności podłoża oraz ilości naniesionych warstw.

Świeżo wykonaną powłokę należy chronić przed deszczem i mrozem.

Do mycia narzędzi malarskich należy używać wody.

WYDAJNOŚĆ:

Zużycie zależy od rodzaju malowanej powierzchni tj. struktury, porowatości oraz sposobu nakładania. Do 9m²/l przy jednokrotnym malowaniu.

OKRES GWARANCJI:

24 miesiące od daty produkcji. Wyrób przechowywać w temperaturze od +5°C do +30°C. Chronić przed mrozem.

WSKAZÓWKI BHP i PPOŻ

UWAGA



Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P102: Chronić przed dziećmi.

P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochrona dróg oddechowych/ochronę oczu/obuwie ochronne..

P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.

P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie.

Informacja uzupełniająca:

Zawiera 1,2-benzotiazol-3(2H)-on, 4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol-3-on, Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-

3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1), oktylinon (ISO).

Karta Techniczna

ostatnia aktualizacja: 23-12-2024

Substancje, które mają wpływ na klasyfikację

Masa reakcyjna bis (1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperydylo) sebacynianu i 1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperydylo sebacynianu metylu

UFI: **Y4W2-S0EA-F00R-MP33**

BDO: 000033027

NORMY, ATESTY, APROBATY, BADANIA:

OBOWIĄZUJĄCA NORMA: ZN/2024/AKSIL – 3

Limit zawartości LZO dla tego produktu: (Kat. A/i/FW): 140g/l. Produkt zawiera poniżej 140g/l.

OPAKOWANIA:

Opakowania z tworzywa sztucznego o pojemności: 10l, 5l, 1l.



**Fabryka Specjalistycznych
Wyrobow Lakierowych Sp. z o.o.**

Pustków 363D, 39-205 Pustków
tel. 14 682 76 14, aksil.aksil.pl

www.aksil.pl