



#### OPIS PRODUKTU:

**IMPREGNAT DO OGRODZEŃ** jest silikonowo-siloksanowym, wodorozcieńczalnym impregnatem. Działa ochronnie i dekoracyjnie i posiada zdolność penetracji w głąb podłoża. Zabezpiecza przed szkodliwym działaniem wody, mrozu i zanieczyszczeń atmosferycznych. MA silne właściwości hydrofobizujące.

#### ZAKRES STOSOWANIA:

**IMPREGNAT DO OGRODZEŃ** przeznaczony jest do:

- impregnacji hydrofobizującej ogrodzeń betonowych, ogrodzeń z kamienia jak piaskowiec, wapieniec, ogrodzeń z kamiennych bloczków, pustaka łupanego, pustaka śrutowanego
- impregnacji kostki brukowej, płyt chodnikowych i tarasowych, betonu architektonicznego, galanterii betonowej,
- ochronnej hydrofobizacji cegieł, betonowych i gipsowych płytek ściennych

#### WŁAŚCIWOŚCI:

**IMPREGNAT DO OGRODZEŃ** - nadaje hydrofobowość zabezpieczonej powierzchni, zabezpiecza powierzchnie

- przed wilgocią, opadami atmosferycznymi
- zwiększa żywotność zabezpieczonych powierzchni
- zabezpiecza przed korozją betonu
- zwiększa mrozoodporność
- zabezpiecza przed zanieczyszczeniami, solami odladzającymi
- polepsza odporność na warunki atmosferyczne i na agresywne czynniki
- może wpływać na kolor podłoża impregnowanego ( przyciemnienie)

#### DANE PRODUKTU:

Wygląd wyrobu	<b>jednorodna ciecz</b>
lepkość mierzona kubkiem Forda nr 4 w temp. $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$ [s]	<b>max. 11 s</b>
gęstość [ $\text{g}/\text{cm}^3$ ]	<b>najwyżej 1,01</b>

#### SPOSÓB STOSOWANIA:

##### Przygotowanie powierzchni:

Podłoże betonowe powinno być wysezonowane, mocne, bez kurzu i brudu i bez zatluszczeń. Korzystnie jest zmyć powierzchnie wodą z detergentem, pod ciśnieniem, spłukać i wysuszyć.

Miejsca zagrzybione, porośnięte mchem, algami, oczyścić mechanicznie i zdezynfekować środkami do tego przeznaczonymi np. preparatem GRZYBOBÓJCA.

Miejsca z wykwitami solnymi można oczyścić preparatem KOLORBRUK ZMYWACZ WYKWITÓW (zgodnie z zapisami w Karcie Technicznej dla preparatu).

Podłoże przed malowaniem musi być suche o wilgotności maksymalnie 4 -6 % i temperaturze od +5°C do 30°C.

Impregnować nie należy wcześniej niż po upływie 30 dni od zakończenia montażu nowego ogrodzenia.

#### **Malowanie:**

Nanosić impregnat obficie poprzez natrysk lub nanosić pędzlem aż do nasycenia się powierzchni. Najczęściej będzie to jednorazowe naniesienie. W przypadku bardzo porowatych powierzchni można nanieść dwie warstwy „mokro na mokro” w odstępach nie dłuższych niż 15 min.

Impregnowanie prowadzić w temperaturze od +5°C do +30°C i wilgotności względnej powietrza do 80%.

Prace malarskie prowadzić w odpowiednich warunkach atmosferycznych (brak mgły, deszczu i śniegu).

Do mycia narzędzi malarskich używać wody.

---

#### **WYDAJNOŚĆ:**

Wydajność do 8 m<sup>2</sup> z 1 litra przy jednokrotnym malowaniu. Wydajność praktyczna uzależniona jest od wielu czynników, takich jak rodzaj podłoża, faktura, kolor oraz rodzaju użytego narzędzia i metody aplikacji. Należy wykonać próbę wydajności.

---

#### **OKRES GWARANCJI:**

12 miesięcy od daty produkcji w fabrycznie zamkniętych opakowaniach.

Wyrób przechowywać w temperaturze od +5°C do +30°C.

Wyrób wrażliwy na mróz.

---

#### **WSKAZÓWKI BHP I P.POŻ.:**

UWAGA



#### **Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:**

H319 - Działa drażniąco na oczy.

#### **Zwroty wskazujące środki ostrożności:**

P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P102: Chronić przed dziećmi.

P264: Dokładnie umyć po użyciu.

P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/obuwie ochronne..

P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki

kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie.

#### **Informacja uzupełniająca:**

EUH208: Zawiera Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu

[nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

UFI: 4WW2-A0MW-7006-KRAP

BDO: 000033027

**NORMY, ATESTY, BADANIA, LZO:**

Limit zawartości LZO dla tego produktu: (Kat. A/h/FW): 30g/l. Produkt zawiera poniżej 30g/l.

---

**OPAKOWANIA:**

Opakowania z tworzywa sztucznego o poj.: 1l, 5l



**Fabryka Specjalistycznych  
Wyrobów Lakierowych Sp. z o.o.**

Pustków 363D, 39-205 Pustków  
tel. 14 682 76 14, [aksil.aksil.pl](mailto:aksil.aksil.pl)  
[www.aksil.pl](http://www.aksil.pl)