



OPIS PRODUKTU:

EKOAKRYLKA FARBA TABLICOWA to wodorozcieńczalna farba akrylowa, która przekształca powierzchnie ścian wewnętrznych w tablice, po której można pisać i rysować kredą. **EKOAKRYLKA FARBA TABLICOWA** tworzy trwałe powłoki o doskonałej odporności na zmywanie i ścieranie. Produkt charakteryzuje się znikomym zapachem i jest w pełni bezpieczny.

ZAKRES STOSOWANIA

EKOAKRYLKA FARBA TABLICOWA doskonale sprawdza się do tworzenia powierzchni do pisania kredą w pokoju dziecięcym, kuchni, salach szkolnych, biurze, salach konferencyjnych, sklepach, restauracjach. Nadaje się do przemalowywania starych powłok farb lub do malowania zagruntowanych płyt gipsowo-kartonowych. Przeznaczona jest do zastosowania na zewnątrz (na zewnątrz pod zadaszeniem) i do wewnątrz pomieszczeń na ściany, płyty powierzchni drewniane i drewnopochodne.

WŁAŚCIWOŚCI:

- Wyrób ekologiczny, wodorozcieńczalny, akrylowy
- Wysoka odporność na częste mycie wodą
- Wysoka odporność na ścieranie
- Dostępna jest w podstawowych kolorach według zakładowej karty kolorów: czarny RAL 9011, szary RAL 7031, granatowy RAL 5003, oliwkowy RAL 6003. Na życzenie Klientów produkujemy w wybranych kolorach z kart RAL, NCS i PANTONE.

WŁASNOŚCI:

Własności wyrobu	
lepkość mierzona kubkiem Forda nr 4 w temp. $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$ [s]	60 – 120
Gęstość [g/cm^3]	najwyżej 1,2
czas schnięcia powłoki w temperaturze $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$ i wilgotności względnej powietrza $55 \pm 5\%$ [h]	
stopień wysychania 3	1
stopień wysychania 7	72
krycie jakościowe	II
zawartość substancji stałych [%]	35-45
pH	9,0
połysk przy kącie 60°	10-35

SPOSÓB STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża i wyrobu do malowania:

Z powierzchni przeznaczonej do malowania usunąć zalegający brud, kurz, tłuste plamy, łuszczące się powłoki malarskie oraz luźne fragmenty podłoża. Powierzchnie błyszczące zmatować. Nierówności i spękania podłoża wyrównać odpowiednim materiałem. W przypadku podłoży chłonnych należy zaimpregnować impregnatem wyrównującym chłonność AKSILUX. Występujące na powierzchni mikroorganizmy (pleśnie, algi, grzyby) należy usunąć stosując odpowiednie preparaty.

W przypadku zastosowania na stare powłoki malarskie wykonać wymalowanie próbne. Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu.

Przed użyciem **EKOKARYLKĘ FARBĘ TABLICOWĄ** dokładnie wymieszać.

Produkt przeznaczony do stosowania w postaci handlowej. Nanosić 2-3 warstwy farby pędzlem, wałkiem gąbkowym (tak aby nie tworzyć struktury), natryskiem. Kolejną warstwę aplikować po przeschnięciu po ok. 1 godzinie.

Malowanie prowadzić najkorzystniej w temperaturze $20 \pm 5^{\circ}\text{C}$.

Do mycia narzędzi malarskich należy używać wody.

EKSPLOATACJA:

Powierzchnię można użytkować po 7 dniach od nałożenia ostatecznej warstwy.

Powłoka farby uzyskuje pełne właściwości wytrzymałościowe po 28 dniach od zakończenia prac malarskich.

WYDAJNOŚĆ:

Przy jednokrotnym malowaniu: do 10 mkw. z 1 l. Wydajność praktyczna uzależniona jest od wielu czynników

tj. rodzaju podłoża jego chłonności i rodzaju metody aplikacji.

OKRES GWARANCJI:

24 miesiące od daty produkcji w fabrycznie zamkniętych opakowaniach

Wyrób przechowywać w temperaturze minimum $+5^{\circ}\text{C}$ do $+30^{\circ}\text{C}$.

WSKAZÓWKI BHP I P.POŻ.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

Brak danych

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P102: Chronić przed dziećmi.

P103: Przed użyciem przeczytać etykietę.

P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie.

Informacja uzupełniająca:

EUH208: Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, 2-metyloizotiazol-3(2H)-on, Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

BDO: 000033027

NORMY, ATESTY, BADANIA, LZO:

OBOWIĄZUJĄCA NORMA: ZN/ 2015/ AKSIL-2

Limit zawartości LZO dla tego produktu: (Kat. A/i/FW): 140 g/l (2010).

Produkt zawiera poniżej 140 g/l

OPAKOWANIA:

Opakowania z tworzywa sztucznego o pojemności: 10l, 5l, 0,75l lub innych uzgodnionych z odbiorcą.



**Fabryka Specjalistycznych
Wyrobów Lakierowych Sp. z o.o.**

Pustków 363D, 39-205 Pustków
tel. 14 682 76 14, aksil.aksil.pl
www.aksil.pl