



#### OPIS PRODUKTU:

**CHALK PAINT LAKIER NAWIERZCHNIOWY** jest ekologicznym, jednoskładnikowym, wodorozcieńczalnym lakierem, opartym na nowoczesnych i bezpiecznych komponentach nadającym właściwości ochronne. Jest produktem uzupełniającym do farb kredowych.

#### ZAKRES STOSOWANIA:

**CHALK PAINT LAKIER NAWIERZCHNIOWY** przeznaczony jest do powierzchni pokrytych uprzednio farbą kredową CHALK PAINT. Daje efekt zbliżony do wykończenia powierzchni woskiem.

#### WŁAŚCIWOŚCI:

##### CHALK PAINT LAKIER NAWIERZCHNIOWY:

- jest wyrobem ochronno-dekoracyjnym stosowanym wewnątrz pomieszczeń
- jest bezbarwny
- zapewnia powłokom pokrytym CHALK PAINT FARBĄ KREDOWĄ doskonałą odporność na szorowanie i zarysowanie
- pozostawia półmatowe wykończenie
- chroni powierzchnię przed uszkodzeniem i zabrudzeniami.

#### WŁASNOŚCI:

Własności wyrobu	
lepkość mierzona kubkiem Forda nr 4 w temp. $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$	90-150 s
gęstość	najwyżej $1,1 \text{ g/cm}^3$
czas schnięcia powłoki w temperaturze $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$ i wilgotności względnej powietrza $55 \pm 5 \%$ wstępne wysychanie (do nakładania drugiej warstwy) suchość do pakowania, użytkowania	1 godz. 3 dni
zawartość części stałych	30-40%
pH	8,5 - 9,5
połysk przy kącie $60^{\circ}$	15-22

#### SPOSÓB STOSOWANIA:

##### Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnie pomalowane CHALK PAINT farbą kredową oczyścić z kurzu suchą ściereczką.

##### Malowanie:

Przed użyciem **CHALK PAINT LAKIER NAWIERZCHNIOWY** dokładnie wymieszać.

Zaleca się nałożenie dwóch warstw lakieru pędzlem ze sztucznego włosia lub gąbkowym wałkiem. Należy unikać nadmiernego powstawania pęcherzyków powietrza. Po przeschnięciu pierwszej warstwy tj. około 1 godziny, nakładać drugą warstwę. Lekko przeszlić powłokę między warstwami.

Do mycia narzędzi malarskich należy używać wody.

Malowanie prowadzić najkorzystniej w temperaturze  $20 \pm 5^{\circ}\text{C}$ .

#### **EKSPLOATACJA:**

Zaleca się aby wymalowane przedmioty przed użytkowaniem były sezonowane co najmniej 3 dni.

---

#### **WYDAJNOŚĆ:**

Przy jednokrotnym malowaniu: do  $12 \text{ m}^2$  z 1 litra

---

#### **OKRES GWARANCJI:**

12 miesięcy od daty produkcji w fabrycznie zamkniętych opakowaniach.

Wyrób przechowywać w temperaturze powyżej  $+ 5^{\circ}\text{C}$ .

---

#### **WSKAZÓWKI BHP I P.POŻ.:**

##### **Zwroty wskazujące środki ostrożności:**

P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P102: Chronić przed dziećmi.

P103: Przed użyciem przeczytać etykietę.

P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie.

##### **Informacja uzupełniająca:**

EUH208: Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1).

Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

**BDO: 000033027**

---

#### **NORMY, ATESTY, BADANIA, LZO:**

OBOWIĄZUJĄCA NORMA: ZN/ 2017/ AKSIL-4

**Limit zawartości LZO dla tego produktu: (Kat. A/e/ FW): 130g/l**

**Produkt zawiera poniżej 130g/l**

---

#### **OPAKOWANIA:**

Opakowania z tworzywa sztucznego o pojemności: 0,9 l, 0,2 l lub inne uzgodnione z odbiorcą.



**Fabryka Specjalistycznych  
Wyrobow Lakierowych Sp. z o.o.**

Pustków 363D, 39-205 Pustków  
tel. 14 682 76 14, [aksil.aksil.pl](mailto:aksil.aksil.pl)  
[www.aksil.pl](http://www.aksil.pl)