



#### OPIS PRODUKTU:

BEJCA do drewna oparta jest na wodnej dyspersji akrylowej posiadającej zdolność do penetracji w głąb podłoża.

#### ZAKRES STOSOWANIA:

BEJCA przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania elementów drewnianych i drewnopochodnych **wewnątrz** pomieszczeń takich jak meble, drzwi, boazerie, listwy, ramy dekoracyjne, galanteria drewniana oraz w wybranych kolorach również może być stosowana **na zewnątrz** pomieszczeń do malowania elementów stolarki otworowej, drzwi, drewnianych okładzin ściennych, mebli ogrodowych i płotów.

Przedmioty drewniane, eksploatowane na zewnątrz, pomalowane bejcą i nieprzylakierowane lakierem posiadają trwałość koloru około 1 roku. Przylakierowanie lakierem wodorozcieńczalnym (np. lakierem WOODLAK ZEWNĘTRZNY) lub rozpuszczalnikowym do zastosowań zewnętrznych wydłuża trwałość wybarwienia zależnie od odporności lakieru nawierzchniowego.

#### WŁAŚCIWOŚCI:

- Bejca wodorozcieńczalna jest ekologicznym, jednoskładnikowym wyrobem.
- Bejca produkowana jest w kolorach zgodnych z zakładową kartą kolorów: olcha, orzech, buk naturalny, mahoń ciemny, czereśnia, mahoń jasny, biała i szara lub na życzenie Klienta (zgodnych z kartą kolorów RAL, NCS)
- Bejca bardzo dobrze penetruje w drewno, dając estetyczne, barwne powłoki, podkreślając rysunek drewna
- Bejca odznacza się dużą trwałością kolorów, odpornością na wodę, alkohol, roztwory kwasów i rozcieńczone mydła (spełnia wymagania norm IKEA)
- Jest odporna na zabrudzenia
- Nie wyciera się
- Na bejcę koloryzującą można nanosić lakiery akrylowe produkcji firmy AKSIL: WOODLAK ZEWNĘTRZNY i WEWNĘTRZNY, EKOAKRYLIK

#### WŁASNOŚCI:

Własności wyrobu	
lepkość mierzona kubkiem wypływowym Ø4 w temp. $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$	9-14 s
gęstość	najwyżej $1,1 \text{ g/cm}^3$
czas schnięcia powłoki w temp. $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$ i wilgotności względnej powietrza $55 \pm 5 \%$	6 godzin
zawartość części stałych	3,6%
pH	8,7

---

### **SPOSÓB STOSOWANIA:**

Powierzchnie przeznaczone do malowania należy przeszlifować i dokładnie oczyścić z pyłu. Podłoże powinno być suche, pozbawione tłustych i żywicznych plam. Wilgotność drewna powinna wynosić maksymalnie 16%.

BEJCE nanosi się na czyste, surowe drewno metodą zanurzeniową lub za pomocą pędzla, wałka malarskiego bądź natryskiem. Przy metodzie zanurzeniowej wystarcza jednokrotne zanurzenie, aby uzyskać żądany kolor oraz aby zapewnić ochronę drewna. Przy malowaniu pędzlem i wałkiem poleca się malowanie dwukrotne. Drugą warstwę nanosić po wyschnięciu pierwszej warstwy.

Malowanie BEJCĄ prowadzić w temperaturze co najmniej 10°C, a najkorzystniej w temperaturze 20° ± 5°C, a wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 85%.

**Przed malowaniem i w trakcie malowania wyrób należy dokładnie mieszać w celu zapewnienia jednorodnej barwy.**

Do mycia narzędzi malarskich należy używać wody.

### **WYDAJNOŚĆ:**

Około 8-10 m<sup>2</sup> z 1 litra przy metodzie zanurzeniowej.

Około 10-12 m<sup>2</sup> z 1 litra przy malowaniu pędzlem.

---

### **OKRES GWARANCJI:**

12 miesięcy od daty produkcji w fabrycznie zamkniętych opakowaniach

Wyrób przechowywać w temperaturze minimum + 5°C.

---

### **WSKAZÓWKI BHP I P.POŻ.:**

**Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:**

Brak danych

**Zwroty wskazujące środki ostrożności:**

P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P102: Chronić przed dziećmi.

P103: Przed użyciem przeczytać etykietę.

P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie.

**Informacja uzupełniająca:**

EUH208: Zawiera 2-metyloizotiazol-3(2H)-on, Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i

2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

**BDO: 000033027**

---

### **NORMY, ATESTY, BADANIA, LZO:**

OBOWIĄZUJĄCA NORMA: ZN/ 2001/ AKSIL-3

**Limit zawartości LZO dla tego produktu: (Kat. A/f/ FW): 130 g/l (2010)**

**Produkt zawiera poniżej 130g/l**

---

### **OPAKOWANIA:**

Opakowania z tworzywa sztucznego o pojemności: 1000l, 150l, 20l, 10l, 5l, 1l



**Fabryka Specjalistycznych  
Wyrobow Lakierowych Sp. z o.o.**

Pustków 363D, 39-205 Pustków  
tel. 14 682 76 14, aksil.aksil.pl  
[www.aksil.pl](http://www.aksil.pl)